



AUSLEGESCHRIFT

1 205 502

Int. Cl.: B 01 j

Deutsche Kl.: 12 g -4/01 11/32



Nummer: 1 205 502

Aktenzeichen: St 20703 IV a/12 g

Anmeldetag: 7. Juni 1963

Auslegungstag: 25. November 1965

1

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Oxydationskatalysator, der im wesentlichen aus Oxyden der Elemente Antimon und Uran besteht, der insbesondere zur katalytischen Oxydation von Olefinen, besonders zu sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffverbindungen, wie ungesättigten Aldehyden (z. B. die Oxydation von Propylen zu Acrolein), für die oxydative Dehydrierung von Buten-1 zu Butadien und von tert. Amylenen zu Isopren und in Anwesenheit von Ammoniak zu ungesättigten Nitrilen (wie z. B. die Oxydation von Propylen-Ammoniak-Mischungen zu Acrylnitril) vorteilhaft verwendet werden kann.

Es sind schon verschiedene Oxydationskatalysatoren bekannt. In der USA.-Patentschrift 2 904 580 ist ein Katalysator beschrieben, der aus Antimonoxyd und Molybdänoxid in Form von Antimonmolybdat besteht; auch ist die Verwendung dieses Katalysators zur Umwandlung von Propylen in Acrylnitril erwähnt. In der britischen Patentschrift 846 666 ist ein Katalysator beschrieben, der aus einem Antimonoxyd allein oder in Verbindung mit einem Molybdänoxid, Wolframoxyd, Telluroxyd, Kupferoxyd, Titanoxyd oder Kobaltoxyd besteht. Es wird gesagt, daß diese Katalysatoren entweder Mischungen dieser Oxyde sind oder sauerstoffhaltige Verbindungen von Antimon mit dem anderen Metall, wie z. B. Antimonmolybdat oder Molybdänantimonat. Es heißt dort weiter, daß diese Katalysatoren zur Herstellung von ungesättigten Aldehyden, wie z. B. Acrolein oder Methacrolein, aus Olefinen, wie z. B. Propylen oder Isobuten, und Sauerstoff verwendet werden können. Ähnliche Katalysatoren, jedoch sulfidischer Art, sind in der deutschen Patentschrift 693 985 für Hydrierungsreaktionen beschrieben. In der britischen Patentschrift 876 446 sind Katalysatoren beschrieben, die Antimon, Sauerstoff und Zinn enthalten und entweder Mischungen von Antimonoxiden mit Zinnoxiden sein sollen oder sauerstoffhaltige Verbindungen des Antimons und des Zinns, wie z. B. Zinnantimonat. Weiterhin wird gesagt, daß diese Katalysatoren bei der Herstellung von ungesättigten aliphatischen Nitrilen, wie z. B. Acrylnitril, aus Olefinen, wie z. B. Propylen, Sauerstoff und Ammoniak, Verwendung finden können. Oxydationskatalysatoren aus Oxyden des Chroms, Mangans, Vanadiums und/oder Wolframs sind in der deutschen Patentschrift 415 429 beschrieben. Aus der deutschen Patentschrift 550 933 sind Katalysatoren aus Phosphaten solcher Metalle bekannt.

Es wurde nun gefunden, daß man einen im wesentlichen aus Oxyden des Antimons und des Urans bestehenden Oxydationskatalysator mit verbesserten

Verfahren zur Herstellung eines Oxydationskatalysators

Anmelder:

The Standard Oil Company,
Cleveland, Ohio (V. St. A.)

Vertreter:

Dr.-Ing. Dr. jur. F. Redies, Dr. rer. nat. B. Redies
und Dr. rer. nat. D. Türk, Patentanwälte,
Opladen, Rennbaumstr. 27

Als Erfinder benannt:

James Louis Callahan, Bedford, Ohio;
Berthold Gertisser, Montclair, N. J.;
Robert Karl Grasselli,
Cleveland, Ohio (V. St. A.)

Beanspruchte Priorität:

V. St. v. Amerika vom 11. Juni 1962 (201 279,
201 329)

2

Eigenschaften dadurch herstellen kann, daß man in an sich bekannter Weise aus einer Lösung von wasserlöslichen Verbindungen des Antimons und Urans Oxyde oder Oxydhydrate dieser Elemente ausfällt oder aus einer wäßrigen Suspension eines Oxyds oder Oxydhydrats eines der beiden Elemente, die eine wasserlösliche Verbindung des anderen Elements enthält, ein Oxyd oder Oxydhydrat dieses anderen Elements ausfällt, den Niederschlag von der Mutterlauge abtrennt, trocknet und das erhaltene Produkt oder ein Gemisch aus einem Oxyd des Antimons und einem Oxyd des Urans auf eine Temperatur erhitzt, die oberhalb 260°C und unterhalb einer für den Katalysator schädlichen Temperatur liegt, wobei man die Verbindungen der beiden Elemente in einem solchen Verhältnis einsetzt, daß das Sb:U-Atomverhältnis in dem fertigen Katalysator in einem Bereich von etwa 1:50 bis etwa 99:1 liegt.

Dieser Katalysator kann zur Oxydation von Olefinen insbesondere zu sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffverbindungen, wie z. B. Acrolein, oder oxydativ dehydrierend zu Diolefinen oder in Anwesenheit von Ammoniak zu ungesättigten Nitrilen, wie z. B. Acrylnitril, verwendet werden.

Die Natur der chemischen Verbindungen, aus denen der erfindungsgemäße Katalysator aufgebaut ist, ist unbekannt. Der Katalysator kann eine Mischung von Antimonoxyd oder -oxyden und Uranoxyd oder -oxyden sein. Es ist jedoch auch möglich, daß das Antimon und das Uran mit dem Sauerstoff unter Bildung eines Antimonats oder Uranats eine Verbindung eingegangen sind. Röntgenstrahlenuntersuchungen des Katalysatorsystems zeigen die Anwesenheit einer strukturell gemeinsamen Phase des Antimontyps, bestehend aus Antimonoxyd und irgendeiner Form von Uranoxyd. Antimontetroxyd wurde als anwesend nachgewiesen. Für die Zwecke der Beschreibung der Erfindung wird dieser Katalysator als eine Mischung von Antimon- und Uranoxiden bezeichnet, was jedoch nicht heißen soll, daß der Katalysator entweder insgesamt oder teilweise aus diesen Verbindungen zusammengesetzt ist.

Das Verhältnis zwischen Antimon und Uran in dem Katalysatorsystem kann in weiten Grenzen variieren. Das Sb:U-Atomverhältnis kann im Bereich von etwa 1:50 bis etwa 99:1 liegen. Optimale Katalysatoraktivität wird jedoch bei Sb:U-Atomverhältnissen im Bereich von 1:1 bis 25:1 erhalten.

Der Katalysator kann ohne Trägerstoff eingesetzt werden und hat dabei eine ausgezeichnete Aktivität. Er kann jedoch auch mit einem Trägerstoff kombiniert werden, und vorzugsweise macht in diesem Fall der Trägerstoff mindestens 10 bis etwa 90% des Gewichtes des gesamten Katalysators aus. Jedes bekannte Trägermaterial kann verwendet werden, wie z. B. Siliciumdioxid, Aluminiumoxyd, Zirkoniumoxyd, Alundum, Siliciumcarbid, Aluminiumsiliciumoxyd und die anorganischen Phosphate, Silikate, Aluminate, Borate und Carbonate, die unter den Reaktionsbedingungen, die bei der Verwendung des Katalysators auftreten, beständig sind. Vorzugsweise wird Siliciumdioxid als Trägerstoff eingesetzt.

Das Antimonoxyd und das Uranoxyd können zusammengemischt werden, oder sie können getrennt hergestellt und dann gemischt werden, oder sie können getrennt oder gemeinsam in situ gebildet werden.

Als Ausgangsmaterialien für die Antimonoxydkomponente kann z. B. jedes Antimonoxyd wie Antimontrioxyd, Antimontetroxyd oder Antimonpentoxyd oder Mischungen hiervon verwendet werden; oder es kann ein wasserhaltiges Antimonoxyd, Methantimonensäure, Orthoantimonensäure oder Pyroantimonensäure eingesetzt werden; oder es kann ein hydrolysierbares oder zersetzbares Antimon Salz, wie z. B. ein Antimonhalogenid, z. B. Antimontrichlorid, -trifluorid oder -tribromid, eingesetzt werden; schließlich können auch Antimonpentachlorid und Antimonpentafluorid, die in Wasser unter Bildung des wasserhaltigen Oxyds hydrolysierbar sind, verwendet werden. Auch Antimonmetall kann verwendet werden, wobei das wasserhaltige Oxyd durch Oxydation des Metalls in einer oxydierenden Säure, wie z. B. Salpetersäure, gebildet wird.

Die Uranoxydkomponente kann in Form von Uranoxyd oder durch Niederschlagung in situ aus einem löslichen Uransalz, wie z. B. dem Nitrat, Acetat, oder einem Halogenid, wie z. B. dem Chlorid, geliefert werden. Uranmetall kann auch als Ausgangsmaterial verwendet werden, und falls auch von Antimonmetall ausgegangen wird, kann das Antimon in das Oxyd und das Uran gleichzeitig in das Nitrat durch Oxydation in heißer Salpetersäure

umgewandelt werden. Ein Schlamm von wasserhaltigem Antimonoxyd, das in situ aus dem Metall in Salpetersäure gebildet wurde, kann ebenso mit einer Lösung eines Uransalzes, wie z. B. Urannitrat, zusammengegeben werden, das dann in situ als Uranoxyd durch Zugabe von Ammoniumhydroxyd niedergeschlagen wird. Das Ammoniumnitrat und alle anderen löslichen Salze werden durch Filtration des erhaltenen Schlammes entfernt.

Aus dem Obigen ist ersichtlich, daß beispielsweise Urantribromid, Urantetrabromid, Urantrichlorid, Urantetrachlorid, Uranpentachlorid, Uranhexafluorid, Urantetrajodid, Uranyl Nitrat, Uranylsulfat, Uranylchlorid, Uranylbromid, Urantrioxyd und Uranperoxyd als Ausgangsmaterial für die Uranoxydkomponente verwendet werden können.

Die katalytische Aktivität des Katalysators wird durch Erhitzen auf eine erhöhte Temperatur verbessert. Dabei wird die Katalysatormischung getrocknet und 2 bis 24 Stunden auf eine Temperatur von etwa 260 bis 621°C, vorzugsweise von etwa 372 bis 482°C, erhitzt. Falls die Aktivität dann noch nicht genügend ist, kann der Katalysator weitere 1 bis 48 Stunden auf eine Temperatur von oberhalb 538°C, jedoch unterhalb einer für den Katalysator schädlichen Temperatur, bei der er schmilzt oder zersetzt wird, vorzugsweise etwa 760 bis etwa 1038°C, in Anwesenheit von Luft oder Sauerstoff erhitzt. Gewöhnlich wird diese Grenze nicht vor 1095°C erreicht, und in einigen Fällen kann diese Temperatur sogar noch überschritten werden.

Im allgemeinen ist mit steigender Aktivierungstemperatur die zur Durchführung der Aktivierung notwendige Zeit geringer. Ob eine genügende Aktivität für bestimmte Reaktionsbedingungen erreicht ist, wird durch einen Fleckentest mit einer Probe des Materials bestimmt. Die Aktivierung wird am besten in einer offenen Kammer durchgeführt, in der Luft oder Sauerstoff zirkulieren kann, so daß verbrauchter Sauerstoff wieder ersetzt werden kann.

Der Antimon-Uranoxyd-Katalysator gemäß der Erfindung kann durch die folgende empirische Formel definiert werden:



worin a eine Zahl von 1 bis 99, b eine Zahl von 50 bis 1 und c eine Zahl ist, die den durchschnittlichen Valenzen des Antimons und des Urans in den Oxydationsstufen entspricht, in denen sie sich in dem Katalysator gemäß der obigen empirischen Formel befinden. So kann die Sb-Valenz zwischen 3 und 5 und die U-Valenz zwischen 4 und 6 liegen.

Beispiel 1

Ein Katalysator, der aus Antimonoxyd und Uranoxyd mit einem Sb:U-Atomverhältnis von 8:1 besteht, wurde wie folgt hergestellt: 90 g Antimon wurden in 375 ccm Salpetersäure (spezifisches Gewicht 1,42) gelöst, und die Mischung wurde erhitzt, bis die Bildung von Stickstoffoxyden aufgehört hatte. Zu dieser Lösung wurde sodann eine Lösung von 40,1 g Uranylacetat $[\text{UO}_2(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}]$ in 400 ccm Wasser zugegeben. Sodann wurden 300 ccm Ammoniumhydroxydlösung zugegeben und der filtrierte Schlamm mit dreimal 200 ccm Wasser gewaschen. Der Filterkuchen wurde über Nacht bei 120°C getrocknet, 12 Stunden lang bei 427°C geglüht und

durch 12stündiges Erhitzen auf 760°C in einem offenen Muffelofen aktiviert.

Beispiel 2

Ein Antimonoxyd-Uranoxyd-Katalysator mit einem Sb:U-Atomverhältnis von 6:1 wurde in der folgenden Weise hergestellt: 45 g Antimonmetall (150 Maschen U.S.-Standard = Maschenweite etwa 0,10 mm) wurden in 186 ccm Salpetersäure (spezifisches Gewicht 1,42) durch Erhitzen gelöst, wobei zum Sieden erhitzt wurde, bis die Bildung von Stickstoffoxyden auf-
gehört hatte. Zu der erhaltenen Lösung wurden 26,7 g Uranylнитrat in 200 ccm Wasser gelöst zu-
gegeben. Nach Zugabe von 150 ccm 28%iger Ammoniumhydroxydlösung zu dem Gemisch wurde
der erhaltene Schlamm filtriert und mit dreimal 100 ccm Waschwasser, das eine geringe Menge
Ammoniak enthielt, gewaschen. Der Katalysator wurde über Nacht bei 120°C getrocknet, über Nacht
bei 427°C geglüht und durch 12stündiges Erhitzen auf 760°C in einem offenen Muffelofen aktiviert.

Beispiel 3

Ein Siliciumdioxid als Trägerstoff enthaltender Katalysator wurde durch Mischen von 60,6 g des gemäß dem Beispiel 2 hergestellten und aktivierten Katalysators mit 198 g eines wäßrigen Silikasols mit einem SiO₂-Gehalt von 30,6% hergestellt. Der resultierende Katalysator wurde in einem Ofen bei 120°C unter gelegentlichem Umrühren 3 Stunden lang ge-
trocknet und dann über Nacht bei 427°C geglüht.

Beispiel 4

Ein Siliciumcarbid als Trägerstoff enthaltender Katalysator wurde durch Mischen von 60 g des akti-
vierten Katalysators des Beispiels 2 mit 60 g Siliciumcarbid erhalten, wobei beide Produkte eine Teilchen-
größe hatten, daß sie durch ein 80-Maschen-Sieb (U.S.-Standard = Maschenweite etwa 0,17 mm) pas-
sierten. Die Mischung wurde mit 400 ccm Wasser gerührt und die homogene wäßrige Mischung sodann
in einem Ofen unter gelegentlichem Umrühren bei 130°C über Nacht getrocknet und dann bei 427°C
18 Stunden lang geglüht.

Beispiel 5

Ein Antimonoxyd-Uranoxyd-Katalysator mit einem Sb:U-Atomverhältnis von 6:1 wurde wie folgt her-
gestellt: 90 g Antimonmetall (Teilchengröße kleiner als 80 Maschen U.S.-Standard = Maschenweite etwa
0,17 mm) wurden in 372 ccm konzentrierter Salpeter-
säure bis zur Beendigung der Bildung von Stickstoff-
oxyden erhitzt. Hierzu wurden 53,4 g Uranylacetat,
das teilweise in Wasser gelöst war, zugegeben. Wasser
wurde zugefügt, um die Mischung zu verdünnen, und
dann wurden 300 ccm 28%iger Ammoniumhydroxyd-
lösung zugeführt. Der Schlamm wurde filtriert und
der Filterkuchen mit dreimal 300 ccm einer 0,1%igen
Ammoniumhydroxydlösung gewaschen. Nach dem
letzten Waschen wurde 10 Minuten lang Luft durch
den Filterkuchen gesaugt. Der Katalysator wurde
sodann bei 130°C getrocknet, bei 427°C geglüht und
sodann durch Erhitzen auf 760°C in einem offenen
Muffelofen aktiviert.

Beispiel 6

Ein Katalysator, der aus Antimonoxyd und Uran-
oxyd in einem Sb:U-Verhältnis von 6:1 auf einem

Drittel seines Gewichts an Siliciumdioxid als Träger-
stoff bestand, wurde wie folgt hergestellt: 90 g
Antimonmetall (80 Maschen U.S.-Standard = Ma-
schenweite etwa 0,17 mm) wurden in 360 ccm heißer
konzentrierter Salpetersäure (spezifisches Gewicht
1,42) gelöst, und die Mischung wurde bis zur Beendi-
gung der Bildung von Stickstoffoxyden erhitzt und
fast bis zur Trockne eingedampft. Hierzu wurden
53,4 g Uranylacetat [UO₂(C₂H₃O₂)₂ · 2 H₂O] unter
Rühren zugegeben. Diese Mischung wurde in einer
Kugelmühle 4 Stunden lang gemahlen. Beim Ent-
fernen des Produktes aus der Mühle wurden 200 ccm
Wasser zugegeben. Danach wurden 194 g eines wäß-
rigen Silikasols (30,6% SiO₂) zugegeben. Unter
laufendem Rühren wurden sodann 200 ccm 28%iger
Ammoniak zugefügt, der erhaltene Schlamm filtriert
und mit dreimal 100 ccm Wasser gewaschen. Der
Filterkuchen wurde bei 120 bis 130°C über Nacht
getrocknet, bei 427°C 20 Stunden lang geglüht und
durch 8stündiges Erhitzen auf 982°C in einem
offenen Muffelofen aktiviert.

Beispiel 7

Ein Katalysatorsystem, das aus Antimonoxyd und
Uranoxyd in einem Sb:U-Verhältnis von 4,9:1 auf
einem Drittel seines Gewichtes an Siliciumdioxid als
Trägerstoff bestand, wurde wie folgt hergestellt:
75 g Antimonmetall (80 Maschen U.S.-Standard =
Maschenweite etwa 0,17 mm) wurden in 275 ccm
heißer konzentrierter Salpetersäure (spezifisches Ge-
wicht 1,42) gelöst, und die Mischung wurde bis zur
Beendigung der Bildung von Stickstoffoxyden erhitzt
und fast bis zur Trockne eingedampft. Hierzu wurden
sodann 53,4 g Uranylacetat [UO₂(C₂H₃O₂)₂ · 2 H₂O]
unter Rühren zugegeben. Die Mischung wurde
4 Stunden lang in der Kugelmühle gemahlen. Beim
Entfernen der Masse aus der Mühle wurden 200 ccm
Wasser zugefügt und hiernach 226 g eines wäßrigen
Silikasols (30,6% SiO₂). Unter konstantem Rühren
wurden sodann 150 ccm 28%iger Ammoniak zu-
gegeben, der erhaltene Schlamm filtriert und der
Niederschlag mit dreimal 100 ccm Wasser gewaschen.
Der Filterkuchen wurde bei 120 bis 130°C über Nacht
getrocknet, bei 427°C 20 Stunden lang geglüht und
durch 8stündiges Erhitzen auf 982°C in einem offenen
Muffelofen aktiviert.

Beispiel 8

Ein Katalysator, der aus Antimonoxiden und
Uranoxiden mit einem Sb:U-Atomverhältnis von
11,7:1 zusammengesetzt ist, wurde wie folgt her-
gestellt: 200 g Antimonmetall (kleiner als 270 Maschen
U.S.-Standard = Maschenweite 0,05 mm) wurden in
826,7 ccm konzentrierter Salpetersäure erhitzt; bis
alle roten Stickstoffoxyde abgetrieben waren. Hierzu
wurde eine wäßrige Lösung von 62,9 g Uranylacetat
[UO₂(C₂H₃O₂)₂ · 2 H₂O] zugegeben. Der Schlamm
wurde mit ungefähr 400 ccm Wasser verdünnt, und
dann wurden 500 ccm 28%igen Ammoniumhydroxyds
zugegeben, wodurch der pH-Wert auf 8 gebracht
wurde. Der Schlamm wurde filtriert und mit dreimal
1350 ccm 2,5%iger Ammoniumhydroxydlösung ge-
waschen. Nach dem letzten Waschen wurden 15 Mi-
nuten lang Luft durch den Filterkuchen gesaugt. Der
Katalysator wurde über Nacht in einem Ofen bei
130°C getrocknet, dann über Nacht bei 427°C ge-
glüht und sodann durch Erhitzen über Nacht auf
760°C in einem offenen Muffelofen aktiviert.

Beispiel 9

Ein Katalysator, der aus Antimonoxiden und Uranoxiden mit einem Sb:U-Atomverhältnis von 6:1 auf einem Drittel des Gewichts der beiden Oxyde an Silika als Trägerstoff bestand, wurde wie folgt hergestellt: 90 g Antimonmetall (80 Maschen U.S.-Standard = Maschenweite etwa 0,17 mm) wurden in 360 ccm heißer konzentrierter Salpetersäure (spezifisches Gewicht 4,2) unter Erhitzen gelöst, bis die Bildung von Stickstoffoxyden aufgehört hatte. Die Mischung wurde fast bis zur Trockne eingedampft. Hierzu wurden sodann 53,4 g Uranylacetat unter Rühren hinzugegeben. Dieses Gemisch wurde 4 Stunden in einer Kugelmühle gemahlen. Beim Entfernen des Produktes aus der Mühle wurden 200 ccm Wasser zugegeben. Hierzu wurden 194 g eines wäßrigen Silikasols (30,6% SiO₂) zugefügt. Unter laufendem Rühren wurden 200 ccm 28%igen Ammoniumhydroxyds in einem Schuß zugegeben, und der ausgefällte Schlamm wurde filtriert und mit dreimal 100 ccm Waschwasser gewaschen. Der Katalysator

wurde sodann über Nacht bei 120 bis 130°C in einem Ofen getrocknet, 20 Stunden lang bei 427°C geglüht und durch 8stündiges Erhitzen auf 982°C in einem offenen Muffelofen aktiviert.

Beispiel 10

40,02 g feinverteiltes Antimonoxyd, das durch 120stündiges Erhitzen von handelsüblichem Antimonpentoxyd [Sb₂O₅] auf 760°C erhalten wurde, wurden gründlich mit 12,43 g feinverteiltem Uranoxyd vermischt, und die Mischung wurde 3 Stunden auf 427°C erhitzt und hiernach durch 32stündiges Erhitzen auf 940°C aktiviert. Der Katalysator enthält Antimon und Uran in einem atomaren Sb:U-Verhältnis von 3,26:1.

Die Katalysatoren wurden für die Herstellung der aus den folgenden Tabellen ersichtlichen Produkte unter den dort angegebenen Reaktionsbedingungen und mit den dort aufgeführten Resultaten eingesetzt. Die prozentualen Umwandlungen sind in den Tabellen wie folgt wiedergegeben:

$$\% \text{ Gesamtumwandlung} = 100 \cdot \frac{(\text{Mol zugeführten Olefins}) - (\text{Mol wiedergewonnenen Olefins})}{\text{Mol zugeführten Olefins}}$$

$$\% \text{ Umwandlung in Diolefin} = 100 \cdot \frac{\text{Mol gewonnenen Diolefins}}{\text{Mol zugeführten Olefins}}$$

Tabelle I

Katalysator nach Beispiel	Ausgangsstoff	Molverhältnis im Ausgangsgas Molares Volumenverhältnis Buten zu Luft zu N ₂ zu H ₂ O	Temperatur °C	Prozentuale Umwandlung pro Durchgang	
				Gesamtumwandlung	Butadien
1	Buten-1	1 : 3 : 4 : 1	494 bis 505	44,5	35,0
1	trans-Buten-2	1 : 4 : 5,4 : 1	500	40,2	23,4
2	trans-Buten-2	1 : 7 : 0 : 1	488 bis 500	—	18,4
2	trans-Buten-2	1 : 3 : 4 : 1	488 bis 500	—	19,2
2	Buten-1	1 : 3 : 4 : 1	494 bis 513	—	30,8

Tabelle II

Katalysator nach Beispiel	Endprodukt	Zusammensetzung des Ausgangsgemisches in Mol	Temperatur °C	Gesamtumwandlung %	Ausbeute in % bezogen auf die eingesetzte organische Verbindung
2	Acrylnitril	Propylen ... 1 NH ₃ 1,5 Luft 12 N ₂ 7 H ₂ O 1	471 bis 477	100	76,5
6	Acrylnitril	Propylen ... 1 NH ₃ 1,5 Luft 12 N ₂ 4 H ₂ O 4	482	91	75
6	Acrolein	Propylen ... 1 Luft 10 N ₂ 7 H ₂ O 4	449 bis 454	96	60,8
7	Methacrolein	Isobutylen .. 1 Luft 8 H ₂ O 4	427 (Druck: 0,28 kg/cm ²)	60,2	52,5
7	Methacrylnitril	Isobutylen .. 1 NH ₃ 1 Luft 12 H ₂ O 4	427 (Druck: 0,28 kg/cm ²)	71,9	60,0

Patentansprüche:

1. Verfahren zur Herstellung eines Oxydationskatalysators, der Antimon und Uran enthält, dadurch gekennzeichnet, daß man in an sich bekannter Weise aus einer Lösung von wasserlöslichen Verbindungen des Antimons und Urans Oxyde oder Oxydhydrate dieser Elemente ausfällt oder aus einer wäßrigen Suspension eines Oxyds oder Oxydhydrats eines der beiden Elemente, die eine wasserlösliche Verbindung des anderen Elements enthält, ein Oxyd oder Oxydhydrat dieses anderen Elements ausfällt, den Niederschlag von der Mutterlauge abtrennt, trocknet und das erhaltene Produkt oder ein Gemisch aus einem Oxyd des Antimons und einem Oxyd des Urans auf eine Temperatur erhitzt, die oberhalb 260°C und unterhalb einer für den Katalysator schäd-

lichen Temperatur liegt, wobei man die Verbindungen der beiden Elemente in einem solchen Verhältnis einsetzt, daß das Sb:U-Atomverhältnis in dem fertigen Katalysator in einem Bereich von etwa 1:50 bis etwa 99:1 liegt.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Verbindungen der beiden Elemente in einem solchen Verhältnis einsetzt, daß das Sb:U-Atomverhältnis in dem fertigen Katalysator in einem Bereich von etwa 1:1 bis etwa 25:1 liegt.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man den Katalysator auf Siliciumdioxid als Träger aufbringt.

In Betracht gezogene Druckschriften:

Deutsche Patentschriften Nr. 415 469, 550 933, 693 985.